



JUNTEADOR CON ARENA

JUNTEADOR CON ARENA TIZOC es un mortero base cemento modificado con aditivos y pigmentos de muy alta calidad, especialmente diseñado para rellenar juntas o boquillas de azulejos, cerámicas, piedra natural, mármol y fachaletas de cemento. Para interiores y exteriores en residenciales y comerciales.

USOS RECOMENDADOS

- Para rellenar juntas o boquillas de azulejos, cerámicas, piedra natural, mármol y fachaletas de cemento.
- Uso en muros y pisos, interior y exterior.
- Para juntas de 4 a 8 mm

VENTAJAS

- Alta adherencia y resistencia
- Acabado uniforme
- Fácil aplicación

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá:

- Estar libre de polvo, grasa, pintura, yeso o agentes contaminantes.
- Humedezca las juntas a rellenar

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Agregar 2.5 a 3.0 litros de agua limpia.
- Incorporar gradualmente un saco de 10 kg.
- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea sin grumos.
- Dejar reposar de 5 a 10 minutos.
- Re-mezclar sin agregar agua adicional.
- Utilice la misma cantidad de agua y junteador en cada mezcla para lograr uniformidad en el color

APLICACIÓN

1. Aplicar con llana de hule, presionando en diagonal a las juntas hasta cubrirlas totalmente.
2. Retirar el excedente con esponja húmeda antes de que fragüe.
3. Una vez terminada la aplicación proteger la superficie al menos 24 horas.

CURADO

- Moje la junta 24 horas después de haber terminada la aplicación. Repita la operación los dos días siguientes. Hacer esto es muy importante para evitar que la junta se desmorone.

LIMITACIONES

- No aplicar a temperaturas menores a 5°C o superiores a 35°C.

GAMA DE COLORES



JUNTEADOR CON ARENA

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	VALOR
Presentación	Saco 10 kg
Color	Variados colores
Tipo	Junteador cementicio
Consumo de agua	2.5 a 3 litros por saco
Vida útil de la mezcla	2 horas
Tiempo abierto	20 minutos
Tiempo de ajuste	15 minutos
Espesor recomendado	4 a 8 mm
Rendimiento aproximado	25 a 40 m ² por saco de 10 kg., para junta de 4 mm con pisos cerámico de 30x30 cm.

Los valores pueden variar dependiendo de condiciones, método de instalación, espesor del adhesivo, tamaño de la loseta, prácticas de instalación y desniveles de la superficie.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco y seco sobre tarimas.
- Mantener el envase cerrado. Vida útil: 6 meses.

PRECAUCIONES

- No agregar más agua de la recomendada.
- No mezclar con cemento, arena, cal o cualquier otro material.
- No utilizar producto endurecido o parcialmente fraguado.
- No aplicar sobre superficies congeladas, con escarcha o saturadas de agua.
- Evitar aplicaciones bajo lluvia o exposición directa a corrientes de aire fuertes.

ADVERTENCIAS

- La temperatura ambiente, del sustrato y del material deberá mantenerse entre 5°C y 35°C durante la aplicación y las primeras 24 horas de curado.
- Los tiempos de trabajabilidad, ajuste y secado pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.

SEGURIDAD

Contiene cemento Portland. Evite el contacto prolongado con piel y ojos. Utilice lentes de seguridad, guantes y protección respiratoria durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de utilizar el producto.

GARANTÍA

TIZOC garantiza que este producto ha sido fabricado bajo estrictos controles de calidad y cumple con las especificaciones declaradas al momento de su fabricación.

La responsabilidad de **TIZOC** se limita exclusivamente al reemplazo del material que demuestre presentar defectos de fabricación comprobables.

Esta garantía no cubre fallas derivadas de: Mala preparación del sustrato, uso incorrecto del producto, exceso o deficiencia de agua en la mezcla, condiciones ambientales adversas, deficiencias estructurales del soporte, errores de instalación o mano de obra.

TIZOC no será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuenciales derivados del uso del producto.

Producto envasado por TIZOC

Para más información o Asesoría Técnica, llama a:
Telf.: 479 100 6996

E-mail: info@adhesivostizoc.com
www.adhesivostizoc.com

Fecha de aprobación: Junio/2026

