



TIZOC
ESTUCO • PEGAPISO • JUNTADORES

REPELLO FINO

REPELLO FINO TIZOC es un recubrimiento elaborado con cemento portland gris, agregados de granulometría controlada, y aditivos de muy alta calidad, que permite dar un excelente acabado final en muros y cielos en interiores y exteriores, brindando variedad de texturas como acabado final.

USOS RECOMENDADOS

- Para recubrir superficies de repellos de morteros, paneles de fibrocemento, tablaroca, concreto y muros prefabricados.
- En interiores y exteriores
- Para construcciones residenciales, comerciales e industriales.

VENTAJAS

- Excelente adherencia sin aplicación de sellador.
- Alta resistencia al salitre.
- Muy buena trabajabilidad
- Permite acabado floteado, con esponja, pulido o cualquier otra herramienta obteniendo muy buena apariencia.
- Permite ahorro de tiempos de mano de obra y facilidad de aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá:

- Estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, yeso, ceras o agentes contaminantes.
- Estar estructuralmente firme.
- Retirar excedentes de morteros o cualquier otro material que pueda interferir en la correcta adherencia.
- Humedecer la superficie sin saturarla.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Agregar 5 litros de agua limpia.

- Incorporar gradualmente un saco de 20 kg. y mezclar hasta obtener una pasta homogénea y uniforme. Puede ser mezclado manualmente, mecánicamente o con mezclador eléctrico de bajas revoluciones.
- Dejar reposar de 5 a 10 minutos.
- Re-mezclar sin agregar agua adicional.

APLICACIÓN

1. Aplicar una capa de REPELLO FINO TIZOC sobre el sustrato utilizando el lado liso de la llana presionando sobre la superficie a recubrir.
2. Extienda el material de manera uniforme hasta obtener el espesor requerido.
3. Deje secar al tacto para comenzar a aplicar la segunda capa
4. Para dar el acabado final utilice flota, esponja y otra herramienta, con movimientos suaves y circulares.

LIMITACIONES

- No aplicar sobre superficies con pintura. Se debe de remover toda la pintura y aplicar un sellador antes de la aplicación.
- No aplicar sobre superficies con yeso, sujetas a movimiento o flexión, superficies metálicas, vidrio, madera, plástico, etc.
- No aplicar a temperaturas menores a 5°C o superiores a 38°C.

REPELLO FINO

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	VALOR
Presentación	Saco 20 kg
Color	Gris
Tipo	Ceméntico
Consumo de agua	5 litros por saco
Espesor recomendado	3 a 6 mm
Rendimiento aproximado	5 a 6 m ² por saco, a un espesor de 3 mm

Los valores pueden variar dependiendo de condiciones del sustrato, espesor del producto, método de instalación y condiciones climáticas.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco y seco sobre tarimas. Mantener el envase cerrado. Vida útil: 6 meses.

PRECAUCIONES

- No agregar más agua de la recomendada.
- No mezclar con cualquier otro material
- No utilizar producto endurecido o parcialmente fraguado.
- Humedecer la superficie, especialmente cuando se tiene alta temperatura.
- Evitar aplicaciones bajo lluvia.

ADVERTENCIAS

- La temperatura ambiente, del sustrato y del material deberá mantenerse entre 5°C y 38°C durante la aplicación.
- Los tiempos de trabajabilidad, ajuste y secado pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
- El usuario deberá verificar la compatibilidad del producto con el sistema constructivo antes de su utilización.
- No se recomienda para aplicaciones o usos distintos a los especificados en esta ficha técnica.

SEGURIDAD

Contiene cemento Portland. Evite el contacto prolongado con piel y ojos. Utilice lentes de seguridad, guantes y protección respiratoria durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de utilizar el producto.

GARANTÍA

TIZOC garantiza que este producto ha sido fabricado bajo estrictos controles de calidad y cumple con las especificaciones declaradas al momento de su fabricación.

La responsabilidad de **TIZOC** se limita exclusivamente al reemplazo del material que demuestre presentar defectos de fabricación comprobables.

Esta garantía no cubre fallas derivadas de: Mala preparación del sustrato, uso incorrecto del producto, exceso o deficiencia de agua en la mezcla, condiciones ambientales adversas, deficiencias estructurales del soporte, errores de instalación o mano de obra.

TIZOC no será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuenciales derivados del uso del producto.

Producto envasado por TIZOC

Para más información o Asesoría Técnica, llama a:
Telf.: 479 100 6996

**E-mail: info@adhesivostizoc.com
www.adhesivostizoc.com**

Fecha de aprobación: Junio/2026

